

PCB鋼材 重量

	重量 k g	数量	小計 kg
1	30	17	510
2	50	7	350
3	110	3	330
4	130	1	130
5	140	3	420
6	180	2	360
7	190	1	190
8	210	1	210
9	230	6	1,380
10	260	9	2,340
11	280	1	280
12	310	6	1,860
13	360	1	360
14	560	1	560
15	100	1	100
16	580	1	580
17	90	6	540
18	160	1	160
19	60	19	1,140
20	320	1	320
	小計		12,120

	重量 k g	数量	小計 kg
21	150	1	150
22	380	1	380
23	20	21	420
24	80	3	240
25	120	5	600
26	40	8	320
27	120	1	120
28	70	6	420
29	420	2	840
30	90	1	90
31	80	1	80
32	330	1	330
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
	小計		3,990

合 計	16,110 kg
-----	-----------

新潟県新潟工業用水道事務所長 様

検査結果報告書

2024年5月23日 付けご依頼の検査結果について、以下のとおり報告致します。

試料名	塗膜片							
採取場所	3号アクセレータ水上部							
試料採取者	検査機関							
検査法	環境庁告示第13号（昭和48年2月） ； 溶出量試験							
件名	令和6年度 笹山浄水場 3号アクセレータ他塗膜PCB等含有量分析委託							
採取日時	2024年5月23日	天候	****	気温	****℃	水温	****℃	

検査項目	単位	検査結果	検査方法
鉛	mg/L	110	JIS K 0102 54.4
六価クロム	mg/L	0.05未満	JIS K 0102 65.2.1

備考



新潟県新潟工業用水道事務所長 様

検査結果報告書

2024年5月23日 付けご依頼の検査結果について、以下のとおり報告致します。

試料名	塗膜片							
採取場所	3号アクセレータ水上部							
試料採取者	検査機関							
検査法	****							
件名	令和6年度 笹山浄水場 3号アクセレータ他塗膜PCB等含有量分析委託							
採取日時	2024年5月23日	天候	****	気温	****℃	水温	****℃	

検査項目		単位	検査結果	検査方法
総水銀	(現物値)	mg/kg	0.01未満	底質調査方法 II.5.14.1.2
鉛	(現物値)	mg/kg	72000	JIS K 5674 附属書A
全クロム	(現物値)	mg/kg	100未満	JIS K 5674 附属書B
PCB	(現物値)	mg/kg	1.2	備考記載

備考	PCB分析方法：「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)」第2章 8. 塗膜くず(含有量試験) PCB測定方法：「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)」2.2.1溶媒希釈/GC/HRMS法 PCBはJFEテクノロジー株式会社（神奈川県横浜市鶴見区末広町2-1）に委託した結果である。			

新潟県新潟工業用水道事務所長様

検査結果報告書

2024年5月23日 付けご依頼の検査結果について、以下のとおり報告致します。

試料名	塗膜片							
採取場所	3号アクセレータ水中部							
試料採取者	検査機関							
検査法	環境庁告示第13号（昭和48年2月）； 溶出量試験							
件名	令和6年度 笹山浄水場 3号アクセレータ他塗膜PCB等含有量分析委託							
採取日時	2024年5月23日	天候	****	気温	****℃	水温	****℃	

検査項目	単位	検査結果	検査方法
鉛	mg/L	0.01未満	JIS K 0102 54.4
六価クロム	mg/L	0.05未満	JIS K 0102 65.2.1

備考

新潟県新潟工業用水道事務所長 様

検査結果報告書

2024年5月23日 付けご依頼の検査結果について、以下のとおり報告致します。

試料名	塗膜片							
採取場所	3号アクセレータ水中部							
試料採取者	検査機関							
検査法	*****							
件名	令和6年度 笹山浄水場 3号アクセレータ他塗膜PCB等含有量分析委託							
採取日時	2024年5月23日	天候	*****	気温	*****℃	水温	*****℃	

検査項目		単位	検査結果	検査方法
総水銀	(現物値)	mg/kg	0.01未満	底質調査方法 II.5.14.1.2
鉛	(現物値)	mg/kg	100未満	JIS K 5674 附属書A
全クロム	(現物値)	mg/kg	100未満	JIS K 5674 附属書B
PCB	(現物値)	mg/kg	0.1未満	備考記載

備考	PCB分析方法：「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)」第2章 8. 塗膜くず(含有量試験) PCB測定方法：「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)」2.2.1溶媒希釈/GC/HRMS法 PCBはJFEテクノロジー株式会社（神奈川県横浜市鶴見区末広町2-1）に委託した結果である。			