

笹山浄水場 1号アクセレータ塗装工事

PCB廃棄物重量管理表

番号	重量	単位
1	0.25	t
2	0.15	t
3	0.19	t
4	0.16	t
5	0.21	t
6	0.30	t
7	0.15	t
8	0.16	t
9	0.19	t
10	0.18	t
11	0.15	t
12	0.16	t
13	0.16	t
14	0.23	t
15	0.30	t
16	0.15	t
17	0.27	t
18	0.25	t
19	0.23	t
20	0.17	t
21	0.26	t
22	0.20	t
23	0.16	t
24	0.17	t
25	0.16	t
26	0.16	t
27	0.17	t
28	0.16	t
29	0.17	t
合計	5.62	t

新潟県新潟工業用水道事務所長

様

検査結果報告書

2023年2月8日 付けご依頼の検査結果について、以下のとおり報告致します。

試料名	1号アクセレータ水上部 塗膜片						
試料採取者	検査機関						
検査法	下記記載						
採取日時	2023年2月8日	天候	****	気温	****℃	水温	****℃

検査項目	単位	検査結果	検査方法
鉛 (現物値)	mg/kg	143,000	JIS K 5674 附属書A
全クロム (現物値)	mg/kg	130	JIS K 5674 附属書B
総水銀 (現物値)	mg/kg	0.01	底質調査方法 II.5.14.1.2
PCB (現物値)	mg/kg	2.8	備考記載

備考 件名：笹山浄水場1号アクセレータ塗膜PCB等含有量分析委託
PCB分析方法：「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)」第2章 8. 塗膜くず(含有量試験)
PCB測定方法：「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)」2.2.1溶媒希釈/GC/HRMS法
PCBはJFEテクノリサーチ株式会社(神奈川県横浜市鶴見区末広町2-1)に委託した結果である。

新潟県新潟工業用水道事務所長 様

検査結果報告書

2023年2月8日 付けご依頼の検査結果について、以下のとおり報告致します。

試料名	1号アクセレータ水中部 塗膜片						
試料採取者	検査機関						
検査法	下記記載						
採取日時	2023年2月8日	天候	****	気温	****℃	水温	****℃

検査項目	単位	検査結果	検査方法
鉛 (現物値)	mg/kg	130	JIS K 5674 附属書A
全クロム (現物値)	mg/kg	100未満	JIS K 5674 附属書B
総水銀 (現物値)	mg/kg	0.01未満	底質調査方法 II.5.14.1.2
PCB (現物値)	mg/kg	0.1未満	備考記載

備考 件名：笹山浄水場1号アクセレータ塗膜PCB等含有量分析委託
PCB分析方法：「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)」第2章 8. 塗膜くず(含有量試験)
PCB測定方法：「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)」2.2.1溶媒希釈/GC/HRMS法
PCBはJFEテクノロジー株式会社（神奈川県横浜市鶴見区末広町2-1）に委託した結果である。

新潟県新潟工業用水道事務所長 様

検査結果報告書

2023年2月8日 付けご依頼の検査結果について、以下のとおり報告致します。

試料名	1号アクセレータ水上部 塗膜片						
試料採取者	検査機関						
検査法	環境庁告示第13号（昭和48年2月） ； 溶出量試験						
採取日時	2023年2月8日	天候	****	気温	****℃	水温	****℃

検査項目	単位	検査結果	検査方法
鉛	mg/l	100	JIS K 0102 54.4
六価クロム	mg/l	0.05未満	JIS K 0102 65.2.1

備考 件名：笹山浄水場1号アクセレータ塗膜PCB等含有量分析委託

新潟県新潟工業用水道事務所長 様

検査結果報告書

2023年2月8日 付けご依頼の検査結果について、以下のとおり報告致します。

試料名	1号アクセレータ水中部 塗膜片						
試料採取者	検査機関						
検査法	環境庁告示第13号（昭和48年2月） ； 溶出量試験						
採取日時	2023年2月8日	天候	****	気温	****℃	水温	****℃

検査項目	単位	検査結果	検査方法
鉛	mg/l	0.01未満	JIS K 0102 54.4
六価クロム	mg/l	0.05未満	JIS K 0102 65.2.1

備考 件名：笹山浄水場1号アクセレータ塗膜PCB等含有量分析委託